



## :: VOC clear 420 kirkaslakka

### OMINAISUUDET:

VOC 420 clear on korkean kuiva-aine pitoisuuden omaava kirkaslakka joka alittaa voimassa olevat VOC-säädösten määräykset. Tuote sisältää orgaanisia liuottimia alle 420g/l ja se edustaa markkinoiden kehittyneintä teknologiaa.

Sitä voidaan eri kovettajien ansiosta käyttää sekä nopeisiin paikkakorjauksiin kuin myös ylilakkauksiin. VOC 420 lakka kuivuu nopeasti ja tuottaa erinomaisen kiillon. Tuote on nopeasti ja helposti kiillotettavissa ja se antaa erinomaisen suojan naarmuuntumista ja UV-säteilyä vastaan.

### TUOTETIETOA:

Väri:	kirkas
VOC:	<420g/l
Viskositeetti:	17-19 sekunttia 4mm/DIN
Tiiviys:	n. 1,0 g/cm <sup>3</sup>
Käsittelyaika:	n. 50 minuuttia Slow kovettella (20°C) n. 30 minuuttia Standard kovetteella (20°C) n. 30 minuuttia Fast kovetteella (20°C) n. 20 minuuttia Very Fast kovetteella (20°C)
Säilyvyys:	suljetussa astiassa 20°C vähintään 1 vuosi
Kalvopaksuus:	50-70 µm
Haihtumisaika:	2-5 minuuttia 20°C

### KÄSITTELY:

Pinta:	Ruiskutetaan vesi- tai liuotinpohjaisen kaksikerrosmassan päälle
Sekoitussuhde:	2:1 Tuotetta on käytettävä siihen tarkoitetun kovettaja kanssa. Näin vältetään mahdolliset kuivumis- ja tarttumisongelmat.
Ruiskutus:	ruiskutusaine 2 – 2,5 baria, 1,2 – 1,4mm suutin 1. kerros: ohut tasainen kerros 2. kerros: märkä tasainen kerros
Kuivuminen:	-Slow kovete: 60°C n.45 min. 20°C n.12 tuntia -Standard kovete: 60°C n.30 min. 20°C n.10 tuntia -Fast kovete: 60°C n.20-25 min. 20°C n.8 tuntia -Very Fast kovete: 60°C n.10-15min. 20°C n.6 tuntia
Kiillotaminen:	uunituksen jälkeen heti pinnan jäähtyttyä.