

MIPA V.I.P. ERIKOISEFEKTIMAALIT

MIPA V.I.P. EXCLUSIVE-BASECOAT-systeemi käsittää rajoitetun määrän erikoissävyjä autojen, moottori-pyörien tai erilaisten show-välineiden maalaukseen. Katselukulmasta ja valon taitumisesta riippuen maalatu-
n pinnan sävy ja efekti vaihtuvat voimakkaasti. Kolmikerrosmaalaus viimeistellään MIPA 2k-kirkaslakalla.

Käyttö:

Sekoitusuhde:	Sekoitetaan 2:1-1,5 MIPA BC-ohenteella. Ruiskutusviskositeetti 18-22s 4mm DIN. Ei kovetinisäystä.
Ruiskutusaine:	3-4 bar, HVLP 2,5-3 bar.
Suutinkoko:	1,3-1,4mm, HVLP 1,3mm.
Ruiskutuskerrat:	2-3.
Kuivakalvon paksuus:	15-20µm.
Välihaihdunta:	2-5 min.
Lakkausväliaika (20°C)	MIPA 2k-kirkaslakalla 15-20 min. Mipa Gemini tulee lakata vähintään kahdesti välihionnalla.
Riittoisuus:	10-12m ² /ltr.
Käyttöolosuhteet:	Lämpötila vähintään 10°C, ilman kosteus enintään 75%.

Sävyohjeet V.I.P.-väreille:

Phönix, 0005:	MIPA WBC-Super Black (musta).
Aquarius, 0007:	MIPA WBC-Super Black (musta).
Andromeda, 0008:	MIPA WBC-Super Black (musta).
Mars, 0009:	MIPA WBC/BC T-310(oksidin punainen).
Sirius, 0010:	MIPA WBC-Super Black (musta).
Venus, 0011:	MIPA WBC-T900(valkoinen).
Pollux, 0012:	MIPA WBC-T120(keltainen).
Gemini, 0006:	Kts. seuraava sivu; lukuisia vaihtoehtoja.